

Werkstoff:	FKM-75-S-1A Alternativ: FPM Shore 75
Oberflächenqualität:	Analog DIN ISO 3601-3 Kap. 4.1 (Sortenmerkmal N) und Kap. 5
Ölbeständigkeit:	Nach DIN ISO 1817 Lagerung in Öl Nr.3 (IRM 903) bei 100°C / 70h: • Änderung des Volumen max. 15% • Änderung der Härte max. 15 Shore A
Benzinbeständigkeit:	Nach DIN ISO 1817 Lagerung in Kraftstoff Nr.2 bei 23°C / 70h: • Änderung des Volumen max. 15% • Änderung der Härte max. 5 Shore A
Farbe:	Schwarz glänzend
Toleranzen:	DIN ISO 2768 c (grob)